

TECHNISCHES DATENBLATT

999,99/- FEINGOLD

Technische Informationen für die Anwendung

Zusammensetzung in Promille	Au 999,99
Dichte g/cm ³	19,3
Vickershärte/weich /ausgehärtet	25 HV 5/30
70% verformt	
Guss	
Schmelzpunkt	1064 °C
Zugfestigkeit RM (MPa)	
Steckgrenze Rp0.2 (MPa)	
Bruchdehnung A weich (%)	
Mögliche Lieferform	Blech, Draht

Für die inhaltliche Richtigkeit dieses Datenblatts übernehmen wir keine Haftung. Die Werte wurden unter Laborbedingungen ermittelt und können in der Anwendungspraxis abweichen. Die Produkteigenschaften gelten nicht als zugesichert und ersetzen keine Eigentests.